



|                                                               |                   |                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Spécifications</b>                                         |                   |                                             |
| <b>Produit :</b>                                              |                   | <b>Opticomfort Bedding</b>                  |
| <b>Pureté (valeurs typiques)</b>                              |                   |                                             |
| Carbonate de calcium                                          | CaCO <sub>3</sub> | <b>Plus de 95 % de carbonate de calcium</b> |
| Dioxyde de silicium                                           | SiO <sub>2</sub>  | <b>Moins de 5 %</b>                         |
| Humidité                                                      |                   | <b>Moins de 0,5 % d'humidité en poids</b>   |
| <b>Analyse physique</b>                                       |                   |                                             |
| Densité apparente                                             |                   | Ca. 1,0 tot 1,3 ton m-3                     |
| <b>Caractéristiques</b>                                       |                   |                                             |
| Apparence                                                     |                   | Poudre blanche.                             |
| Valeur neutralisante                                          |                   | 53%                                         |
| Solubilité                                                    |                   | ~1 mg in 100 ml water                       |
| pH (solution aqueuse)                                         |                   | 7 to 8                                      |
| <b>Taille des particules (triage typique)</b>                 |                   |                                             |
| % de réussite                                                 |                   |                                             |
| 2.36 mm                                                       |                   | 100 %                                       |
| 1.00mm                                                        |                   | 90 % to 100 %                               |
| 63 um                                                         |                   | 70 to 90 %                                  |
| <b>Précautions de manipulation</b>                            |                   |                                             |
| Voir la fiche de données de sécurité - disponible sur demande |                   |                                             |

Indufarm NV  
 Leon Bekaertstraat 5  
 8770 Ingelmunster (Belgium)  
 BE0662512077

+32-51-140538  
 contact@indufarm.com