



Add 250

Polymeergranulaat

Leverbaar		
Aantal per pallet	480	
VPE	0,25 kg	
Verpakkingstype	flesje	
Verpakkingscode	83	
art.nr.		
6271	■	

Verbruik Tot 0,05 kg op 1 kg bindmiddel

Toepassing ■ Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers

Eigenschappen ■ Kleurneutraal
■ Eenvoudig door te roeren

Technische gegevens	Korrel dichtheid	1,1 gr/cm ³
	Granulometrie	ong. 0,25 mm
De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.		

Certificaten > [Hochdruck-/Heißdampfereinigbarkeit-Systemprüfung](#)
> [Rutschhemmende Beläge-Systemprüfung A](#)

Mogelijke systeemproducten > [Epoxy BS 2000 New \(6001\)](#)
> [Epoxy BS 3000 M \(6370\)](#)
> [Epoxy BS 3000 SG \(6380\)](#)

Vorbereitung

Het granulaat toevoegen aan de vermengde sealer.
Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.
Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

Verwerking Alleen voor de professionele verwerker!

Het kant-en-klare mengsel conform de voorschriften van de betreffende sealer verwerken.



Opmerking	Het granulaat is alleen geschikt voor enkele lagen met een laagdikte < 200 µm. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.
------------------	---

Opslag / houdbaarheid	Droog opgeslagen, onbeperkt.
------------------------------	------------------------------



Veiligheidsvoorschriften	Alleen voor professioneel gebruik! Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.
---------------------------------	--

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Deze informatie is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen en de betreffende informatie die door beroepsverenigingen verstrekt wordt.
--	---

Afval	Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.
--------------	---

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.